



222 LANKOFUGEANT

WATERDICHTING EN BESCHERMING

Hydraulische waterafstotende mortel op basis van speciale cement, minerale vulstoffen en hulpstoffen

DE « PLUSPUNTEN » VAN HET PRODUCT

- ✓ Rechtstreeks aan te brengen op de ondergrond (betonblokken of metselwerk)
- ✓ Binnen / buiten
- ✓ Druksterkte: 1,4 MPa

VERBRUIK

- ✓ 3 kg/m² voor 2 lagen

WATERDOSERING

- ✓ 5,5 à 6,5 liter per zak van 25 kg

TOEPASSINGEN

Waterdichting binnen en buiten van onder- of bovengronds metselwerk en beton.

- ✓ Ondergrondse funderingen en constructies van bijgebouwen
- ✓ Keldermuren
- ✓ Funderingen van gebouwen

De werken moet voldoen aan de toepasselijke teksten.

KENMERKEN

- ✓ Kleur: grijs
- ✓ Dichtheid uitgehard product: 1,7
- ✓ Granulometrie: 0 – 0,5 mm
- ✓ pH: 12
- ✓ Levensduur van het mengsel: ongeveer 3 uur bij + 20 °C
- ✓ Druksterkte (MPa): 1,4 MPa
- ✓ Tegendruksterkte (MPa): 0,3 MPa
- ✓ Hechting bij afbreekproeven: > 0,8 MPa (EN1542)
- ✓ Dampdoorlatendheid: Klasse I: Sd < 5 m (EN ISO 7783-2)
- ✓ Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid: W < 0,1 kg/m² h_{0,5} (EN 1062-3)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereitung van de ondergrond

- ✓ De ondergrond moet schoon en gezond zijn, vet- en stofvrij en vrij van loszittende fracties.
- ✓ Egaliseer keinsten en zones met blaasvorming, en vul barsten en holle voegen (de verticale voegen van de blokken) op.
- ✓ Maak groeven in de binnenhoeken (aansluiting vloer/muur, muur/muur).
- ✓ Bevochtig de ondergrond overvloedig, bij voorkeur enkele uren voor het aanbrengen. De ondergrond moet vochtig zijn, maar niet kletsnat op het moment van het aanbrengen van 222 LANKOFUGEANT

Vorbereitung van het product

- ✓ Meng 25 kg van het product met 5,5 (22%) tot 6,5 liter (26%) leidingwater (houd u aan de waterdosering).
- ✓ Mechanisch mengen tot er een smeuijge, homogene pasta ontstaat.



- ✓ Op uitgevlakt beton of op een gladde ondergrond dient u het mengsel aan te maken met 1 liter 751 LANKOLATEX + 5 liter water voor 25 kg 222 LANKOFUGEANT.
- ✓ Laat het mengsel ongeveer 5 minuten rusten voor het aanbrengen.

Toepassing van het product

- ✓ Breng het product in minimaal 2 kruiselingse lagen aan met een halfharde borstel, een kokosbezem of een plakspaan.
- ✓ Aan te brengen laagdikte: 1,5 mm per laag
- ✓ Voor het aanbrengen van de 2^{de} laag dient men eerst 8 tot 24 uur te wachten.
- ✓ De eerste laag opnieuw bevochtigen vóór het aanbrengen van de tweede laag.
- ✓ De minimale dikte van de uitgeharde laag moet 2 mm zijn.
- ✓ Reinig het gereedschap zo vlug mogelijk na gebruik met water.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- ✓ Gebruikstemperatuur ligt tussen + 5 °C en + 35 °C.
- ✓ Breng het product niet buiten in volle zon of op een te warme ondergrond aan.
- ✓ Actieve scheuren moeten speciaal behandeld worden.
- ✓ Enkel rechtstreeks aan te brengen op blokken bij muren van categorie 2 en 3 (garages, verwarmingskelders, kelders).
- ✓ Verwijder grondig al het stof voordat u het product bedekt met verf.
- ✓ Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

VERPAKKING

- ✓ Zak van 25 kg

BEWARING

- ✓ 12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vocht en vorst.

GARANTIE

- ✓ R.P. Fabrikant

