

224 LANKOPLUG

WATERDICHTING EN BESCHERMING



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Ultrasnelle werking
- Kan onder water worden gebruikt
- Bestand tegen zeer hoge druk



*Informatie over de emissie van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inadempingsgevoelens opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissie) tot C (hoge emissie).

▼ DICHTINGSMORTEL VOOR WATERLEKKEN, Ultrasnelle werking

EIGENSCHAPPEN

Hydraulische mortel met ultrasnelle werking om waterinsijpeling onmiddellijk en langdurig te stoppen.

224 LANKOPLUG verhardt in enkele seconden en neemt enigszins toe in volume tijdens de binding.

TOEPASSINGEN

- Dichting van waterlekken op de aansluiting tussen vloer/muur, muur/muur, muur/vloerplaat (kelders, ondergrondse parkeergarages, liftschachten, smeerpotten, kijkgaten, silo's, ingegraven werken)
- Aangieten van injectoren, afwateringsbuizen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- Kap de te stoppen zones af om openingen met effen randen te bekomen.
- Verwijder onzuiverheden en broze delen.
- Voor preventieve behandelingen of aangieten dient u de ondergrond vooraf overvloedig te bevochtigen met leidingwater.

Vorbereiding van het product

- Maak kleine hoeveelheden **224 LANKOPLUG** aan met leidingwater. De bekomen massa moet de consistentie van mastiek hebben.

Toepassing van het product

- De massa wordt handmatig aangebracht en enkele seconden aangedrukt tot ze uitgehard is.
- Niet mengen tijdens het gebruik. Grote waterlekken moeten in stappen worden gedicht.
- De dichting moet gedurende ongeveer 15 minuten vochtig gehouden worden en afgekoeld worden.

Specifieke toepassingen

- Dichting van voegen tussen verticale wanden en vloer: breng op de plek van het lek een regelmatige afvloeiingsgreppel van ten minste 2 cm diep en breed aan.
- Insijpelingen onder hoge druk: maak een zo regelmatig mogelijk gat. Begin het gat te dichten op de plekken waar de druk het laagst is en eindig met de plekken waar de druk het hoogst is.
- Nadat u de aanslagen hebt gemaakt, maakt u een "peer" van mortel in uw handen drukt u deze hard aan.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Na het aanbrengen moet het oppervlak ten minste 15 minuten vochtig worden gehouden.
- Het dragen van pbm's is verplicht.
- Het is verboden om hydraulisch bindmiddel of hulpstoffen toe te voegen.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

VERBRUIK

- 1,7 kg poeder voor een aangebracht volume van 1 liter.

VERPAKKING

- Emmer van 5 kg.
- Emmer van 25 kg.

HOUDBAARHEID

1 jaar vanaf fabricagedatum in gesloten oorspronkelijke verpakking, te beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

Reynchemie N.V. / Industrierweg 25 - 8800 Roeselare
Tel 051/24.25.27 - Fax 051/22.98.92

PAREXLANKO