



Uw partner in  
restauratie en  
renovatie

10. BOUWSPECIALITEITEN

# RC ACRYPLAST

## CEMENT- EN BETONVERBETERAAR

### Beschrijving

---

RC Acryplast is een gemodificeerd styreen-butadieenhars voor mortels en beton met het doel de eigenschappen te verbeteren. Kan op zichzelf eveneens gebruikt worden in waterdichtingssystemen.

### Eigenschappen

---

RC Acryplast is een waterige dispersie van gemodificeerde styreen-butadieenharsen met hoge verzepingsweerstand.

- Herstellen van gedegradeerd beton en cementbezettingen
- Als waterdichting van kelders, putten enz.
- Als hechtlaag tussen oud en nieuw beton
- Voor het verstevigen van cementvoegen
- Een hogere drukvastheid, trek- en slijtweerstand
- Verbetering van plasticiteit

### Gebruiksaanwijzing

---

RC Acryplast steeds toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel of beton.

Waterdichting: 10% op het gewicht van de cement, 3 delen rijnzand / 1 deel cement

Voegvulling: 1 à 2% van het cementgewicht of 0,250 à 0.5 ltr per 25 kg cement

Hechtbrug : 1 volumedeel RC Acryplast op 1deel cement en 0.5 volumedelen water

Mortel en beton: 1 à 5% van het cementgewicht of 0.5 à 1.25 ltr per 25 kg cement

### Technische karakteristieken

---

Vorm:	Vloeibaar
Oplosbaarheid:	In water
Kleur:	Wit
Volumemassa:	1,04 kg/dm <sup>3</sup>
pH:	8,5-9,5
Vaste stofgehalte:	46% +/- 1
Viscositeit:	< 300 cps (*) (Brookfield RVT: 10 rpm, 20°C)
Filmvorming tussen:	5 en 10°C

### Veiligheid

---

Recente veiligheidsfiche raadplegen.

### Reiniging gereedschap

---

Met water.

### Opslag / Houdbaarheid

---

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C. Tot 2 jaar na productie in de originele gesloten verpakking.

## Verpakking

---

10L (art.nr. 100100) en 25L (art.nr. 100101).



LP 08/10/2019

### Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

---

**Reynchemie nv – Industrieweg 25 – B-8800 Roeselare**

Tel: 051/24.25.27 – Fax: 051/22.98.92 – [reynchemie@reynchemie.com](mailto:reynchemie@reynchemie.com) – [www.reynchemie.com](http://www.reynchemie.com)  
BTW: BE 0435.567.612 – ING: BE34 3850 6217 0090 – BNP Paribas Fortis: BE71 2850 5691 3969